

# Wood Care Supertäcklasyr

## Produktbeskrivning

Halvmatt täcklasyr som skyddar optimalt mot vädrets påverkningar. Täcker extra bra och är mycket lämplig vid kulörskifte. Framhäver träets struktur men döljer ådringen och är lättstruken. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.



## Märkningar



## Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä utomhus.  
T ex fasader, taksprång, staket och andra ställen där du önskar ett robust och väderbeständigt skydd.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Avlägsna eventuell påväxt med fasadtvätt beväxning.  
Rengör tidigare behandlat trä med fasadtvätt extra.  
Mattslipa blanka ytor.  
Nytt, obehandlat eller nedslitet trä oljas med vattenbaserad grundolja.  
Är träet särskilt utsatt för fukt, grundmålas med vattenbaserad utegrund.  
Applicera 1-2 gånger med pensel eller rulle.

## Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.  
Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

## Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.23
Torrhalt: Vikt %	48
Torrhalt: Vol %	37
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Lång räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	12
Kort räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	8
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

oktober 2023

### Ersätter TDS version

maj 2023