

Supertäcklasyr

Produktbeskrivning

Vattenburen täcklasyr som ger träet optimalt skydd mot vådrets påverkningar. Täcker extra bra och är mycket lämplig vid kulörskifte. Framhäver träets struktur men döljer ådringen. Lättstruken. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Användning

Används till nytt eller tidigare behandlat trä utomhus.
T ex fasader, taksprång, staket och andra ställen där du önskar ett robust och väderbeständigt skydd.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Avlägsna eventuell påväxt med fasadvätt bevaxning.
Rengör tidigare behandlat trä med fasadvätt extra.
Mattslipa blanka ytor.
Nytt, obehandlat eller nedslitet trä oljas med vattenbaserad grundolja.
Är träet särskilt utsatt för fukt, grundmålas med vattenbaserad utegrund.
Applicera Yunik Supertäcklasyr 1-2 gånger med pensel eller rulle.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl försluten



Tekniska data

Produkttyp	Träskydd, täckande
Glans	20;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.23
Torrhalt: Vikt %	48
Torrhalt: Vol %	37
Almindelig sträckförmåga (m ² /litr.)	8
[wetgoodTDSCoverageLong]	10
[wetgoodTDSCoverageShort]	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	12
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

maj 2021