

Våtrumsfärg

Produktbeskrivning

Färg till våtrum. Robust och lätt att rengöra. Hämmar alg- och mögelpåväxt på den målade ytan.

Användning

Används till målning av väggar i våtrum, t ex som en del av Yunik Våtrumssystem. Använd den i badrum, tvättstuga och andra ställen där det ställs krav på vattenfasthet, slitstyrka och hygien.



Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Ta bort ev kalk med kalkbort.

Rengör med målartvätt.

Grunda obehandlade och sugande underlag med våtrumsgrund.

Yunik Våtrumsgrund får endast övermålas med Yunik Våtrumsfärg efter minst 24 timmar.

Det är viktigt att vänta i minst 24 timmar för att uppnå maximal vattentätethet i systemet.

Måla 2 gånger med min. 18 timmars intervall – med pensel, rulle eller spruta.

Tänk på att ventilerade när du har målat.

Tips

Fuktiga rum ska alltid vara väl ventilerade.

Den målade ytan får inte utsättas för direkt vattenpåverkan förrän färgen är genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mjestation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Glans	Halvmatt;30
Densitet (kg/l)	1.22
Torrhalt: Vikt %	49
Torrhalt: Vol %	38
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	3
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	18
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 (< µg/m ² h efter 28 dagar)	280
Tvättbarhet enligt EN-13300/ISO-11998	Class 1
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2021

Ersätter TDS version

oktober 2021