

# Pro Täcklasyr Akryl

## Produktbeskrivning

Halvmatt täcklasyr, som är snabb och lätt att påföra. Kan övermålas samma dag. Ger en robust yta med extra lång hållbarhet. Kan användas på nytt och tidigare behandlat trä. Hämmar alg- och mögelpåväxt på den färdigbehandlade ytan.



## Märkningar



## Användning

Används utomhus som täcklasyr på nya snickerier samt snickerier som behandlats med utomhusfärg tidigare. Även lämplig när man vill byta färg. Inte lämplig till träterrasser: använd träolja.

## Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

## Applicering

Beväxning, mögel och svamp tas bort med rengöringsmedel för fasad. Tidigare målade ytor ska tvättas med grundrengöringsmedel. Dåligt, skrovligt trä tvättas grundligt, eventuellt maskinellt så att grunden blir fast. Rent och nytt trä grundas med Yunik Pro Grundolja. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

## Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus. Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov. På vågräta ytor, oskyddat ändträ och liknande ställen med stor vatten- och fuktpåverkan rekommenderas halvtäckande behandling för att minimera risken för avflagnig. Till bjälkhäus med en konstruktion av rundvirke eller plankor med skåror: Använd Yunik Pro Träolja för att undvika avflagnig.

# Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

**Förvaring:** Svält, frostfritt och väl försluten

## Tekniska data

Glans	Halvmatt;20
Densitet (kg/l)	1.3
Torrhalt: Vikt %	49
Torrhalt: Vol %	38
Almindelig sträckförmåga (m <sup>2</sup> /ltr.)	10
Lång räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	12
Kort räckviddsförmåga (m <sup>2</sup> /l)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	5
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

### Nuvarande TDS version

oktober 2023

### Ersätter TDS version

december 2021